

Techniniai duomenys 938

Grundierkonzentrat ELF 938

be lakių medžiagų ir elastifikatorių, vandeniu skiedžiamas, be kvapo grunto koncentratas skirtas vidaus ir išorės darbams.

Savybės

be lakių medžiagų ir elastifikatorių, bekvapis, vandeniu skiedžiamas, bespalvis grunto koncentratas, skirtas vidui ir išorei.

Panaudojimas

stipriai įgeriančių ir nevienodai įgeriančių mineralinių paviršių įgeriamumo suvienodinimui, pvz.: tinko arba porėto betono. Naudojamas sustiprinti tapetų, bei matinių dažų paviršius.

Produkto aprašymas

Spalva

bespalvis

Blizgumas

šilko blizgesio

Bazinė produkto medžiaga

acetato-kopolimeras

Tankis

apie 1,04g/cm³

Apdorojimas

Skiedimas

priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo, Grundierkonzentrat ELF 938 skiesti vandeniu santykiu 1:3, 1:4 ar 1:5.

Suderinamumas

galima maišyti tik su tokios pat rūšies medžiagomis.

Dengimas

teptuku, voleliu, purkštuvu

Išėiga

apie 40-50ml/m² koncentrato, apie 200 ml/m² mišinio.

Išėiga ant porėto betono apie 400 ml/m²

Apdorojimo temperatūra

ne žemiau +5° C

Instrumentų valymas

po panaudojimo, tuojau pat vandeniu

Džiūvimas

(+ 20° C, 65 % s.d.)

nugruntavus paviršių, toliau dirbti galima tik pilnai išdžiūvus gruntui; kaip taisyklė, pilnai išdžiūsta per naktį.

Laikymas

vėsiai ir ne žemiau 0° C. Tara turi būti sandariai uždaryta.

Deklaracija

Gaminio kodas

M - GFO1

Aktualios nuorodos yra saugos duomenų lapuose.

Pagrindo paruošimas

Dažomas paviršius turi būti sausas, be riebalų ir nešvarumų. Klajinius dažus nuplauti, aliejinius dažus neutralizuoti, nušlifuoti ir nuvalyti. Esant grybeliui ar pelėsiui, paviršių gerai nuvalyti ir su Universal-Fungizid 542 apdirbti.

Gruntavimas

Grundierkonzentrat ELF 938 gruntuojamas skiedžiant vandeniu, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

Nuoroda

Gruntavimas turi atitikti esamo paviršiaus reikalavimus.

Techninė konsultacija

Tel. 0251 / 7188 - 705 ; 0251 / 7188 – 240 ; 0251 / 7188 – 106 Miunsteris, Vokietija

Tel. + 370 2316 517 Vilnius

tb@brillux.de

denimas@mail.lt

Pastaba

šis techninis duomenų lapas parengtas remiantis ilgalaikiu intensyviu tobulinimo darbu, paremtas ilgalaikę patirtimi. Objektų sąlygos gali būti pačios įvairiausios, todėl pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo atsakomybės patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai.

Išleidus naują informacijos leidinį, šis techninis duomenų lapas nebegalioja.